

Scheda tecnica

Tiefgrund all'Acqua

Fissativo isolante di fondo

Caratteristiche e campi di impiego

Tiefgrund all'acqua è un prymmer di fondo a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, con effetto penetrante e consolidante.

Tiefgrund all'acqua presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto minerale vecchi o nuovi a base di calce, cemento, calcestruzzo, gesso qualora si vogliano incrementare l'ancoraggio e uniformare gli assorbimenti.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Applicare a pennello, rullo una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie
B. Applicare a pennello, rullo o airless una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore e successivo ripristino della superficie
B. Applicare a pennello, rullo una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo il Tiefgrund all'acqua.

Su superfici molto assorbenti si deve diluire Tiefgrund all'acqua fino al 30% con acqua.

Dopo almeno 24 ore dall'applicazione del prymmer proseguire con il susseguente ciclo applicativo.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,04 ± 0.02

Temperatura minima filmazione: 5° C

Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 3 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua fino al 30%

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo da 60 a 100 g per m², a seconda dell'assorbimento del fondo.



Scheda tecnica

Tiefgrund all'Acqua

Fissativo isolante di fondo

Confezioni

Tiefgrund all'acqua è fornito in taniche di plastica da 5 Kg. e 20 Kg.

Colori

Paglierino trasparente

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+35^{\circ}\text{C}$, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare su muri assolati ($+35^{\circ}\text{C}$) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto $+5^{\circ}\text{C}$ nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.