

Vollabrieb Restaura (varie granulometrie)

Rivestimento di finitura silossanico

Caratteristiche e campi di impiego

Restaura Vollabrieb è un rivestimento ad aspetto opaco a base di silicone resine sintetiche, carbonato di calcio, "Aluminium Silicate" (Leichtgewichtsfüllstoff) e additivi specifici per **prevenire l'insorgenza delle alghe e delle muffe**. Non permette all'acqua piovana di penetrare nelle murature trascinandosi le sostanze aggressive; oltre alla spicata idrorepellenza possiede però una struttura microporosa che permette all'umidità, presente nella muratura sotto forma di vapore, di essere smaltita all'esterno.

Restaura Vollabrieb presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto vecchi o nuovi a base calce, cemento, calcestruzzo, pietra naturale, vecchi rivestimenti plastici e pitture.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- Applicare a pennello una mano di ISOLANTE RESTAURA.

Su superfici da ripitturare

- Spazzolatura della superficie
- Una mano di ISOLANTE RESTAURA.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore e successivo ripristino della superficie
- Applicare una mano di TIEFGRUND RESTAURA
- Applicare una mano di fondo di ISOLANTE RESTAURA

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere stagionato, asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato. Nel caso di intonaci nuovi attendere almeno 4 settimane prima di procedere con il ciclo applicativo del rivestimento.

Applicazione

In funzione dello stato del supporto e dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente si procedere come segue:

- Stendere il prodotto in una sola passata con frattone inox
- Ripassare il prodotto ancora umido con frattone di plastica per ottenere l'effetto desiderato

Dati tecnici

Spessore : 1,5 mm

Consumo

Vollabrieb mm. 1,5 1,750 – 2,300 Kg./m²
La determinazione dell'effettivo consumo è in funzione dello stato del fondo

Si evidenzia come caratteristica principale il basso consumo.



Scheda tecnica

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Vollabrieb Restaura (varie granulometrie)

Rivestimento di finitura silossanico

Confezioni

Restaura Vollabrieb è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

Colori

Bianco sempre disponibile ; su ordinazione sono disponibili le tonalità della cartella colori Restaura.
Colori al campione sono riproducibili solo se ottenibili con ossidi di ferro (inorganici).

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare su muri assolti (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Applicare su fondi omogenei, completare la facciata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.