

Scheda tecnica

Elastowald

Pittura elastica per esterno

Caratteristiche e campi di impiego

Elastowald è un elastomero in emulsione acquosa extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali.

Elastowald è una pittura adatta all'impermeabilizzazione e la finitura di superfici esterne verticali, blocchi, mattoni, intonaci cementizi ecc. Ha la capacità di adattarsi a movimenti del supporto (crepe, fessurazioni, ecc.). E' un rivestimento continuo che mantiene le sue caratteristiche a lungo e protegge l'intera superficie. Il prodotto filmato è impermeabile all'acqua, permeabile al vapore e resiste alle condizioni atmosferiche più critiche.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Trattamento delle fessure

- A. Aprire a "V" tutte le crepe e fessure esistenti
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAIOLO
- C. Stuccare le fessure e crepe aperte con RED DEVIL STUCCO AMERICANO
- D. Eventuale inserimento nella prima mano di Elastowald di una rete di armatura in funzione della dimensione e della quantità delle crepe

Su superfici nuove

- A. Una mano di ISOLANTE AL SANGAIOLO

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate a mezzo spazzolatura, sabbiatura o lavaggio a pressione e successivo ripristino della superficie
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAIOLO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo :

- A. una prima mano di Elastowald diluito al 20% con acqua.
- B. dopo 24 ore una seconda mano di Elastowald diluito al 10% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt):	1,50 ± 0.05
Viscosità	20000 cps.
Temperatura minima filmazione:	5° C
Tempo di essiccazione :	Fuori polvere circa 1ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 10 al 20%

Scheda tecnica

Elastowald

Pittura elastica per esterno

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 2,5 – 3 m²/Kg di prodotto applicato.

Confezioni

L'**Elastowald** è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco opaco e colori su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.