

Scheda tecnica

Armaflex Restaura

Rasatura edile

Caratteristiche e campi di impiego

L'**Armaflex Restaura** è una rasatura fine pronta all'uso, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, resine siliconiche, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevoli. L'**Armaflex Restaura** viene utilizzata per il fissaggio dei tessuti, rete in fibra di vetro o per la rasatura di vecchi intonaci plastici.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici molto assorbenti è consigliabile l'applicazione di una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, con spatola dentata in acciaio inossidabile applicare sufficiente materiale per il fissaggio della rete; annegare l'armatura e dopo almeno 24 ore applicare un secondo strato di Armaflex Restaura in modo tale da ricoprire totalmente il tessuto.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): $1,55 \pm 0,05$
Temperatura minima filmazione: 5° C
Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 4 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Pronta all'uso.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di 1,5 – 1,8 Kg/m² di prodotto applicato.

Confezioni

L'**Armaflex Restaura** è fornita in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco e tinte da mazzetta.

Scheda tecnica

Armaflex Restaura

Rasatura edile

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+35^{\circ}\text{C}$, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

Non applicare su muri assolati ($+35^{\circ}\text{C}$) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto $+5^{\circ}\text{C}$ nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 3 giorni.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.