

Scheda tecnica

Primer ED

Ponte adesivo

Caratteristiche e campi di impiego

Primer ED è a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, extenders selezionati, carbonati di calcio e additivi atti a conferire una superficie ruvida per favorire l'adesione di successive applicazioni di intonaci su supporti lisci o non assorbenti.

Primer ED è idoneo per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo a base di cemento, gesso e intonaci minerali colorati.

Può essere applicato su calcestruzzo liscio e supporti non assorbenti ma tassativamente non può essere applicato su supporti umidi.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Una mano di Primer ED

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAILOLO
- C. Una mano di Primer ED

N.B. In tutti i casi il supporto deve essere asciutto, sgrassato e pulito.

Applicazione

Miscelare a mano o con trapano a basso numero di giri diluendo al 10% con acqua.

Applicare la miscela così ottenuta a pennello o a rullo di lana.

Rimescolare di tanto in tanto la miscela non ancora utilizzata in modo che rimanga omogenea.

Applicare l'intonaco quando il Primer ED è secco.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): $1,50 \pm 0,05$

Temperatura minima filmazione: 5°C

Permette di ottenere aderenze degli intonaci ai supporti a 0,4 Mpa

Diluizione

Con acqua al 10%

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di $0,8 - 1,0 \text{ Kg/m}^2$ di prodotto applicato.



Scheda tecnica

Primer ED

Ponte adesivo

Confezioni

Primer ED è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.