

Scheda tecnica

Uniprymer

Isolante di fondo pigmentato

Caratteristiche e campi di impiego

Uniprymer è un prymer di fondo a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, pigmenti minerali, farine di quarzo e additivi. **Uniprymer** presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto minerale vecchi o nuovi a base di calce, cemento, gesso, pietra naturale ma anche su vecchie pitture e sottofondi organici come le vecchie dispersioni.

Presentando un'ottima caratteristica uniformante incrementa l'ancoraggio delle susseguenti applicazioni di idropitture specialmente su fondi a base di gesso.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Applicare a pennello o a rullo una mano di UNIPRYMER

Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie
- B. Applicare a pennello o a rullo una mano di UNIPRYMER

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore e successivo ripristino della superficie
- B. Dopo almeno 24 ore applicare a pennello o a rullo una mano di fondo di UNIPRYMER

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo l'Uniprymer diluito dal 15 al 30% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,20 ± 0.05
Temperatura minima filmazione: 5° C
Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 15% al 30%

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di circa 5 m²/Kg di prodotto applicato.

Scheda tecnica

Uniprymer

Isolante di fondo pigmentato

Confezioni

Uniprymer è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

Colori

Bianco.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra $+ 5^{\circ}\text{C}$ e $+ 35^{\circ}\text{C}$, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.