

Scheda tecnica

Sottofondo al Minerale

(acqua di vetro)

Fondo impregnante per cicli ai silicati

Caratteristiche e campi di impiego

L'acqua di vetro è un fondo impregnante e consolidante a base di silicato di potassio e additivi atti a conferire buona stabilità e penetrazione su tutti i tipi di supporti minerali a base calce e cemento che prevedono una finitura con pitture o intonaci ai silicati.

Tali componenti assicurano una lunga durata nel tempo e sono praticamente inattaccabili dalle muffe e dai batteri

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su supporti minerali nuovi :

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, non sfarinante ed esente da vecchie pitture, tracce di disarmante o oltre sostanze estranee.

Su minerali vecchi e degradati :

Effettuare un'accurata pulizia del fondo eliminando ogni traccia di vecchie pitture e/o rivestimento, sporco, grasso, ecc., per mezzo di spazzolatura, sabbiatura, idropulitrice a vapore.

IMPORTANTE: il prodotto non deve essere applicato su superfici già protette con pitture sintetiche sia esse a base di solvente che in dispersione acquosa; il supporto deve avere un assorbimento omogeneo in ogni sua parte. Inoltre non può essere applicato ne su legno ne su gesso.

Applicazione

L'acqua di vetro può essere applicato sia a rullo che a pennello.

Lavare con abbondante acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/l):	1,10 ± 0.05	Viscosità:	200 cps
Tempo di essiccazione :	Circa 24 ore a 20° C e 65% UR	pH:	11 - 12

Diluizione

Fino al 10% con acqua.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo 0,100 – 0,200 Kg./m².

L'effettivo consumo è in funzione dell'assorbimento del fondo.

Confezioni

L'acqua di vetro è fornita in taniche di plastica da 20 Kg.



Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Scheda tecnica

Sottofondo al Minerale

(acqua di vetro)

Fondo impregnante per cicli ai silicati

Colori

Trasparente.

Stoccaggio

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C avendo cura di richiudere bene gli imballaggi parzialmente utilizzati.

Avvertenze e suggerimenti

Non applicare l' acqua di vetro su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5° C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione e in caso di pioggia e vento forte. Proteggere le superfici dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Durante l'applicazione utilizzare guanti e indumenti adatti, proteggere gli occhi, la faccia. Proteggere vetri e parti metalliche. Tenere lontano dai bambini

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.