

Scheda tecnica

Betonlasur

Pittura anticarbonatazione

Caratteristiche e campi di impiego

Il **Betonlasur** è una vernice opaca trasparente o colorata, a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, specifica per la protezione dalla carbonatazione di strutture in cemento armato poste all'esterno ed all'interno; inoltre, per effetto della azione impermeabilizzante ostacola la penetrazione dell'acqua minimizzando l'usura dovuta ai cicli di gelo-disgelo ed al trasporto dei sali.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie
- B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAILO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

- A. una prima mano di Betonlasur diluito fino al 30% con acqua.
- B. una seconda mano di Betonlasur diluita al 20% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt):	1,30 ± 0.05
Temperatura minima filmazione:	5° C
Tempo di essiccazione :	Fuori polvere circa 1ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua fino al 30%

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 10 – 12 m²/Kg di prodotto applicato su calcestruzzo secondo la diluizione effettuata.

Una corretta applicazione comporta una resa di 8 – 10 m²/Kg di prodotto applicato su calcestruzzo secondo la diluizione effettuata.



Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Scheda tecnica

Betonlasur

Pittura anticarbonatazione

Confezioni

Il **Betonlasur** è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

Colori

Neutro o grigio cemento con aspetto satinato.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.