

Scheda tecnica

Pittura alla calce per interno "Fresco"

Pittura per interno

Caratteristiche e campi di impiego

La pittura alla calce per interno è una pittura alla calce per tutte le superfici murali interne, consigliata in particolar modo, per fondi a base minerale come: intonaco civile, intonaco a base di calce o malta bastarda. Particolarmente indicata quando si vogliono ottenere delle superfici decorative con effetti antichi.

La pittura alla calce per interno è un prodotto con ottima lavorabilità dalle seguenti caratteristiche: nessuna formazione di film in superficie, alta permeabilità al vapore acqueo, non infiammabile, resistenza naturale ai microrganismi (funghi, alghe, ecc.).

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie
- B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAIOLO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo:

- A. una prima mano di pittura alla calce per interno diluita fino al 40% con acqua.
- B. una seconda mano di pittura alla calce per interno diluita fino al 30% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): $1,50 \pm 0,05$
Temperatura minima filmazione: 5°C
Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20°C e 65% UR

Diluizione

Con acqua fino al 40% e comunque a discrezione dell'applicatore mantenendo costante la diluizione per tutto il cantiere.

Scheda tecnica

Pittura alla calce per interno "Fresco"

Pittura per interno

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 3 – 4 m²/Kg di prodotto applicato.

Confezioni

La pittura alla calce per interno è fornita in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco e tinte pastello da mazzetta.

I colori al campione sono riproducibili solo quelli pastello ottenibili con ossidi di ferro (inorganici).

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.