Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Scheda tecnica

Stucco Antico

Stucco veneziano ad effetto marmorizzato per interno

Caratteristiche e campi di impiego

Stucco antico la cui formulazione contiene resine sintetiche di alta qualità, cariche, pigmenti e additivi selezionati, è uno stucco decorativo lucido per interno da applicarsi a spatola. È particolarmente indicato per ottenere una superficie liscia e lucida ad effetto decorativo tipo marmo. Le varie tinte ottenibili unite alla capacità artistica e inventiva e dell'applicatore consentono di ottenere un'infinita serie di disegni, aspetti cromatici e temi artistici.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove non sfarinanti uniformi e che dispongono di ottima planarità

A. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici nuove non sfarinanti poco uniformi e/o che non hanno sufficiente planarità

A. Ripristinare la planarità
B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare non sfarinanti uniformi e che dispongono di ottima planarità

A. Spazzolatura della superficie
B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare non sfarinanti uniformi e/o che non hanno sufficiente planarità

A. Spazzolatura della superficie
B. Ripristinare la planarità
C. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie ripristinando anche la planarità
B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAIOLO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici, come descritto al punto precedente, procedere come segue:

A. Stendere un primo strato di **Stucco antico** con spatola in acciaio cercando di livellare molto accuratamente la superficie. Lasciare essiccare questo primo strato ca. 8-10 ore (In caso di supporti non perfettamente lisci è consigliabile applicare un secondo strato di **Stucco antico**).
B. Ad essiccazione avvenuta carteggiare con carta abrasiva finissima eliminando tutte le imperfezioni della superficie.
C. Procedere quindi all'applicazione del successivo strato di finitura con spatolina di acciaio inox, posando il prodotto a tratti alternati della larghezza della spatolina avendo cura di eliminare ad ogni passata lo stucco superfluo ottenendo una prima macchiatura.
D. Senza attendere l'essiccazione ripetere l'operazione, riempiendo di volta in volta gli spazi lasciati liberi con le spatolate precedenti, ottenendo quindi l'effetto marmorizzato tipico di questo prodotto.

N.B. In funzione della larghezza della spatolina e del numero delle passate cambia l'effetto finale.

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Scheda tecnica

Stucco Antico

Stucco veneziano ad effetto marmorizzato per interno

E. A lavoro ultimato, prima dell'essiccazione, procedere alla lucidatura con la stessa spatolina in acciaio accuratamente pulita.
F. Ad essiccazione avvenuta si può procedere ad un'ultima lucidatura applicando uno strato di Cera per stucco.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt):	1,60 ± 0.05
Temperatura minima filmazione:	5° C
Tempo di essiccazione :	da 8 a 10 ore per ogni strato di fondo a 20° C e 65% UR.
	da 4 a 6 ore per lo strato di finitura a 20° C e 65% UR.

Diluizione

Pronto all'uso

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di circa 1 Kg/m^2 di prodotto applicato

Confezioni

Stucco antico è fornito in secchi di plastica da 5 e 20 Kg.

Colori

Bianco sempre disponibile
Altri colori su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35ºC, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Fabbrica Pitture e Vernici
Zona Industriale 4
CH – 6807 TAVERNE
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch
e-mail: info@edinthon.ch

Scheda tecnica

Stucco Antico

Stucco veneziano ad effetto marmorizzato per interno

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.